

**FlexiPlast** está formulado con la más reciente tecnología de sistema de curado en frío de MDI, desarrollado para el mercado automotriz y mobiliario.

### Este sistema brinda:

- Baja densidad moldeada.
- Buena estabilidad/procesabilidad de la espuma en combinación con la ruptura de las celdas.
- Tiempo de crema lento para facilitar el llenado de moldes grandes y complejos.
- Tecnología de multi-inyección y tecnología de doble dureza (variando el índice de isocianato),
   excelente propiedades mecánicas.
- Rápido tiempo de desmolde y larga estabilidad de los componentes.

Las densidades típicas de aplicación (densidad de núcleos) son de 40 a 70kg/m3 Adecuado para una producción de piezas moldeadas pequeñas y grandes, con o sin inserto, especialmente para aplicaciones en la Industria Automotriz.

# Características de los componentes

Característi <mark>ca</mark> s		Poliol FlexiPlast	IsoPlast 1500	Unidad
Apariencia	C	<mark>paco/b</mark> lanco lechoso	Color casta <mark>ñ</mark> o	
Viscosidad (cps a	a 25°C)	2200	60 +/- <mark>10</mark>	
Densidad a 21°C (gr / cm3)		1,05	1,21	
Temp. de almacenaje (°C)		15 - 30	15 – 30	
Estabilidad de al	macenaje (días	s) (*)	180	

### Relacio de uso

	Poliol FlexiPlast	IsoPlast 1500	
En Peso	100	49 a 70	







FLEXIPLAST-628
Sistema Poliuretanico de baja densidad
moldeada

## Manipulación

Utilizar equipo de protección individual, vestimenta de trabajo, guantes de látex o nitrílo, lentes de protección y zapatos de seguridad. Evite el contacto prolongado con la piel ojos y mucosa, puede causar irritación temporaria en los ojos e irritación respiratoria si el mismo es inhalado. En caso de contacto con la piel u ojos lavar con abundante agua.

### **Almacenamiento**

Almacene en un lugar seco cubierto y ventilado a temperatura ambiente entre 15 y 35 grados, evitar la exposición de los envases a la luz solar, mantener los envases cerrados, evitar acumulación de agua en la parte superior del envase y evitar el contacto del producto con humedad o agua.

Mantener lejos de las llamas o fuentes de calor validez de 6 meses a partir de la fecha de fabricación homogenizar antes de su utilización

### **Presentaciones**

poli-plus = Tambor Metálico 200 LT iso-plus = Tambor Metálico 200 LT

No reutilizar los envases para otros fines, agujerear o soldar, para descarte obedecer la legislación vigente o bien mediante una entidad autorizada

### Tratamiento de Residuos

Los residuos generados de estos productos deben ser descartados por la entidad correspondiente, bajo la legislación vigente.

La empresa no se responsabiliza por los procesos y/o productos elaborados por el Cliente. Datos obtenidos en ensayos y probetas de Laboratorio mezclando los dos componentes en la relación indicada.



