

VISCOPLAST
Sistema Poliuretanico Flexible
Viscoelástico

VISCOPLAST es un Sistema Poliuretanico Flexible Viscoelastico especialmente formulado para la fabricación de piezas moldeadas con excelente nivel de confort.

Debido a sus características de reactividad, el mismo puede ser utilizado mediante la dosificación con equipos de alta presión, baja presión, y por colada manual.

## Características de los componentes

Características	poliol ViscoPlast	IsoPlast 1340	Unidad
Oxidrilos	32 a 39	_	mgKOH/g
NCO	-	24-26	%
Viscosidad a 25 °C	600	290-700	сР
Densidad Líquida	1,08 a 1,10	1,20 +/- 0.05	Kg/m³

# Características de Reacción

Item	Val <mark>ores</mark>	Unidad
Relación de M <mark>e</mark> zcla		
Poli-plus : Iso- <mark>pl</mark> us	100 : <mark>45 - 5</mark> 0	Gramos
Tiempo de agit <mark>ac</mark> ión	6 - 8	Segundos
Tiempo de crema	15 a 17	Segun <mark>do</mark> s
Tiempo de gel	35 a 40	Segu <mark>nd</mark> os
Tiempo de pega-libre	55 a 60	Segundos
Tiempo de desmolde	180	Segundos

### Características del Producto Polimerizado

Ítem	Unidad	Valores	Método
Densidad Libre	Kg/m3	38 - 40	ASTM D 1622
Densidad Núcleo	Kg/m3	45 – 50	ASTM D 1622







VISCOPLAST
Sistema Poliuretanico Flexible
Viscoelástico

### Manipulación

Utilizar equipo de protección individual, vestimenta de trabajo, guantes de látex o nitrílo, lentes de protección y zapatos de seguridad. Evite el contacto prolongado con la piel ojos y mucosa, puede causar irritación temporaria en los ojos e irritación respiratoria si el mismo es inhalado. En caso de contacto con la piel u ojos lavar con abundante agua.

### **Almacenamiento**

Almacene en un lugar seco cubierto y ventilado a temperatura ambiente entre 15 y 35 grados, evitar la exposición de los envases a la luz solar, mantener los envases cerrados, evitar acumulación de agua en la parte superior del envase y evitar el contacto del producto con humedad o agua.

Mantener lejos de las llamas o fuentes de calor validez de 6 meses a partir de la fecha de fabricación homogenizar antes de su utilización

#### **Presentaciones**

poli-plus = Tambor Metálico 200 LT iso-plus = Tambor Metálico 200 LT

No reutilizar los envases para otros fines, agujerear o soldar, para descarte obedecer la legislación vigente o bien mediante una entidad autorizada

#### Tratamiento de Residuos

Los residuos generados de estos productos deben ser descartados por la entidad correspondiente, bajo la legislación vigente.

La empresa no se responsabiliza por los procesos y/o productos elaborados por el Cliente. Datos obtenidos en ensayos y probetas de Laboratorio mezclando los dos componentes en la relación indicada.



